

Spezifikationen für / Specification for Salzer Alpin "Natural" - UPM Schongau

Sortenbezeichnung/Grade

Salzer Alpin Natural 1.8

gültig ab/valid from 27.08.2014

Version

8

Buchdruckpapier auf Basis von Holzstoff und Altpapier ohne Zellstoff / Bookpaper from mechanical and deinked pulp without chemical pulp

Eigenschaft	Flächengewicht	spez. Volumen	Dicke	Opazität	Weißgrad	Färbung	shade values		
Property	Basic Weight	Bulk	Caliper	Opacity	Brightness	shade	L*	a*	b*
Norm	ISO 536	ISO 534	ISO534	ISO 2471	ISO 2470		ISO 2470	ISO 2470	ISO 2470
Einheit Unit	g/m ²	cm ³ /g	µm	%	%				
Toleranz Tolerance	+/-2,5 %		+/-3 µm				+/- 0,8	+/- 0,4	+/- 0,6
Salzer Alpin Natural 1.8	50	1,8	90	90	72	naturweiß /Natural	91,7	-0,5	8,4
	60	1,8	108	91	72	naturweiß /Natural	91,7	-0,5	8,4
	70	1,8	126	93	72	naturweiß /Natural	91,7	-0,5	8,4
	80	1,8	144	94	72	naturweiß /Natural	91,7	-0,5	8,4

* 50 and 60gsm on request

Delta E	< 0,8	
Width tolerance		+/- 1 mm
Moisture	8%	+/- 1,0 %