

# SALZER LipoPack® - Karton mit Fettbarriere / Greaseproof board

Lebensmittelprimärverpackung  
Packaging board for direct food contact

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei  
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free

	Norm	Einheit Unit	Toleranz Tolerance									
<b>Grammatur Basic Weight</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	+/- 3 %	80	120	150	175	185	190	215	225	250
<b>Volumen Bulk</b>		cm <sup>3</sup> /g		1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Dicke Thickness</b>	ISO 534	µm	+/- 3 %	120	168	225	263	259	285	323	338	375
<b>Helligkeit Brightness</b>	ISO 2470	%		ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85
<b>Feuchte Moisture</b>	ISO 287	%	+/- 1 %	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>KIT TEST</b>				Standard 5 bzw. 7 (andere KIT-Werte optional)								
<b>Cobb 60</b>	ISO 535	g/m <sup>2</sup>		ca.20								
<b>Porosität Porosity</b>	ISO 5636-3	ml/min	0,74 kPA 5 cm <sup>2</sup>	ca. 500	ca. 350	ca. 300	ca. 300	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 225	ca. 200
<b>Rauhigkeit Roughness</b>	ISO 2494	ml/min	0,74 kPa	ca. 250	ca. 250	ca. 300	ca. 450	ca. 350	ca. 575	ca. 575	ca. 650	ca. 650
<b>Steifigkeit Stiffness</b>	ISO 2493	mN	Längs (MD) Quer (CD)	-	>20 >10	> 40 > 20	>75 >35	>75 >35	>115 >45	> 120 > 50	>160 >60	> 190 > 80



- Verpackungspapiere mit integrierter Fettbarriere