

SALZER TOUCH

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei | alterungsbeständig
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free | resistant to age

	Norm	Einheit Unit	Toleranz Tolerance					
Grammatur Basic Weight	ISO 536	g/m ²	+/- 3 %	100	120	150	200	300
Volumen Bulk		cm ³ /g		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dicke Thickness	ISO 534	µm	+/- 3 %	120	144	180	240	360
Opazität Opacity	DIN 53146	%		91	93	95	97	98
Weißegrad Whiteness	ISO 11475	CIE		128 / 62				
Helligkeit Brightness	ISO 2470	%		92 / 81				
Färbung Shade				white / natural				
Feuchte Moisture	ISO 287	%	+/- 1 %	5	5	5	5	5,5
Relative Feuchte Relative Humidity		%	max.	40	40	40	40	ca. 50
Rupftest Picking Test	Tappi T 459			A12/A14	A12/A14	A12/A14	A12/A14	A12/A14
Porosität Porosity	ISO 5636-3	ml/min	0,74 kPa 5 cm ²	max. 700	max. 600	max. 500	max. 400	max. 300
Rauhigkeit Roughness	ISO 2494	ml/min	0,74 kPa	max. 150	max. 200	max. 250	max. 300	max. 300