

# SALZER AURA 2 fach

Buchdruckpapier  
book wove paper

100 % säurefrei | 100 % chlorfrei  
100 % acid free | 100 % chlorine free

35 % CTMP  
65 % Zellstoff / Pulp

|                                   | Norm      | Einheit<br>Unit    | Toleranz<br>Tolerance |   |     |     |     |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|
| <b>Grammatur<br/>Basic Weight</b> | ISO 536   | g/m <sup>2</sup>   | +/- 4 %               | 65  | 70  | 80  | 90  |
| <b>Volumen<br/>Bulk</b>           |           | cm <sup>3</sup> /g |                       | 2   | 2   | 2   | 2   |
| <b>Dicke<br/>Thickness</b>        | ISO 534   | µm                 | +/- 4 %               | 130   | 140 | 160 | 180 |
| <b>Opazität<br/>Opacity</b>       | DIN 53146 | %                  |                       | 84  | 86  | 88  | 90  |
| <b>Helligkeit<br/>Brightness</b>  | ISO 2470  | %                  |                       | 85 / 74   |     |     |     |
| <b>Färbung<br/>Shade</b>          |           |                    |                       | extraweiß / naturweiß<br>extrawhite / natural white |     |     |     |