

SALZER EOS 1,3 fach

Hochwertiges Buchdruckpapier
High quality book wove paper

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei | alterungsbeständig
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free | resistant to age

| | Norm | Einheit Unit | Toleranz Tolerance | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Grammatur Basic Weight | ISO 536 | g/m ² | +/- 3 % | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| Volumen Bulk | | cm ³ /g | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Dicke Thickness | ISO 534 | µm | +/- 3 % | 78 | 85 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 182 |
| Opazität Opacity | DIN 53146 | % | | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Weißegrad Whiteness | ISO 11475 | CIE | | 128 62 44 14 | | | | | | | | |
| Helligkeit Brightness | ISO 2470 | % | | 92 81 74 65 | | | | | | | | |
| Färbung Shade | | | | sonder- extraweiß blauweiß naturweiß gelblich weiß* special extrawhite blue white natural white cream white* | | | | | | | | |
| Cobb | ISO 535 | g/m ² | | max. 25 | | | | | | | | |

*only on request / min quantity 20 tons / fitting on paper machine