

SALZER EOS Digital 1,5 fach

Hochwertiges Buchdruckpapier
high quality book wove paper

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei | alterungsbeständig
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free | resistance to age

| | Norm | Einheit Unit | Toleranz Tolerance | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Grammatur Basic Weight | ISO 536 | g/m ² | +/- 3 % | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Volumen Bulk | | cm ³ /g | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Dicke Thickness | ISO 534 | µm | +/- 3 % | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| Opazität Opacity | DIN 53146 | % | | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 |
| Weißegrad Whiteness | ISO 11475 | CIE | | 62 44 | | | | |
| Helligkeit Brightness | ISO 2470 | % | | 81 74 | | | | |
| Färbung Shade | | | | blauweiß naturweiß blue white natural white | | | | |