

**SALZER EOS 1,75 fach**

Hochwertiges Buchdruckpapier  
High quality book wove paper

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei | alterungsbeständig  
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free | resistant to age

	Norm	Einheit Unit	Toleranz Tolerance								
<b>Grammatur Basic Weight</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	+/- 3 %	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>
<b>Volumen Bulk</b>		cm <sup>3</sup> /g		<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
<b>Dicke Thickness</b>	ISO 534	µm	+/- 3 %	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>123</b>	<b>140</b>	<b>158</b>	<b>175</b>	<b>193</b>	<b>210</b>
<b>Opazität Opacity</b>	DIN 53146	%		<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
<b>Weißegrad Whiteness</b>	ISO 11475	CIE		<b>128   62   44   14</b>							
<b>Helligkeit Brightness</b>	ISO 2470	%		<b>92   81   74   65</b>							
<b>Färbung Shade</b>				<b>sonder extraweiß   blauweiß   naturweiß   gelblichweiß* special extrawhite   blue white   natural white   cream white*</b>							
<b>Cobb</b>	ISO 535	g/m <sup>2</sup>		<b>max. 25</b>							

\*only on request / min quantity 20 tons / fitting on paper machine