

SALZER LipoPack® - Karton mit Fettbarriere / Greaseproof board

Lebensmittelprimärverpackung
Packaging board for direct food contact

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free

	Norm	Einheit Unit	Toleranz Tolerance									
Grammatur Basic Weight	ISO 536	g/m ²	+/- 3 %	80	120	150	175	185	190	215	225	250
Volumen Bulk		cm ³ /g		1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Dicke Thickness	ISO 534	µm	+/- 3 %	120	168	225	263	259	285	323	338	375
Helligkeit Brightness	ISO 2470	%		ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85	ca. 85
Feuchte Moisture	ISO 287	%	+/- 1 %	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
KIT TEST				Standard 5 bzw. 7 (andere KIT-Werte optional)								
Cobb 60	ISO 535	g/m ²		ca.20								
Porosität Porosity	ISO 5636-3	ml/min	0,74 kPA 5 cm ²	ca. 500	ca. 350	ca. 300	ca. 300	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 225	ca. 200
Rauhigkeit Roughness	ISO 2494	ml/min	0,74 kPa	ca. 250	ca. 250	ca. 300	ca. 450	ca. 350	ca. 575	ca. 575	ca. 650	ca. 650
Steifigkeit Stiffness	ISO 2493	mN	Längs (MD) Quer (CD)	-	>20 >10	> 40 > 20	>65 >30	>65 >30	>90 >40	> 110 > 45	>145 >55	> 175 > 75



- Verpackungspapiere mit integrierter Fettbarriere