

SALZER EOS 1,75 fach

Hochwertiges Buchdruckpapier
High quality book wove paper

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei | alterungsbeständig
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free | resistant to age

| | Norm | Einheit Unit | Toleranz Tolerance | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grammatur Basic Weight | ISO 536 | g/m ² | +/- 3 % | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Volumen Bulk | | cm ³ /g | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Dicke Thickness | ISO 534 | µm | +/- 3 % | 105 | 114 | 123 | 140 | 158 | 175 | 193 | 210 |
| Opazität Opacity | DIN 53146 | % | | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 |
| Weißegrad Whiteness | ISO 11475 | CIE | | 128 63 43 14 | | | | | | | |
| Helligkeit Brightness | ISO 2470 | % | | 92 80 73 65 | | | | | | | |
| Färbung Shade | | | | sonder extraweiß blauweiß naturweiß gelblichweiß special extrawhite blue white natural white cream white | | | | | | | |
| Cobb | ISO 535 | g/m ² | | max. 25 | | | | | | | |