

SALZER AURA 2,0 Fach

Buchdruckpapier
book wove paper

100 % säurefrei | 100 % chlorfrei
100 % acid free | 100 % chlorine free

ca. 20 % CTMP
ca. 80 % Zellstoff / Pulp

| | Norm | Einheit Unit | Toleranz Tolerance | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Grammatur Basic Weight | ISO 536 | g/m ² | +/- 4 % | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Volumen Bulk | | cm ³ /g | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Dicke Thickness | ISO 534 | µm | +/- 4 % | 140 | 160 | 180 |
| Opazität Opacity | DIN 53146 | % | | 85 | 87 | 89 |
| Helligkeit Brightness | ISO 2470 | % | | 73 | | |
| Färbung Shade | | | | naturweiß natural white | | |
| Cobb 60 | ISO 535 | g/m ² | | max. 25 | | |
| Feuchte Moisture | ISO 287 | % | +/- 1 % | 5,5 | | |