

SALZER LipoPack® ungebleicht - Karton mit Fettbarriere /ohne Fettbarriere

Lebensmittelprimärverpackung
Packaging board for direct food contact

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free

	Norm	Einheit Unit	Toleranz Tolerance									
Grammatur Basic Weight	ISO 536	g/m ²	+/- 4 %	80	100	120	150	175	190	215	225	250
Dicke Thickness	ISO 534	µm	+/- 5 %	120	150	180	225	260	280	320	330	360
Helligkeit Brightness	ISO 2470	%		ungebleicht - naturbraun								
Feuchte Moisture	ISO 287	%	+/- 1 %	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
KIT TEST				Prime / Pro - Kit 7 oder Natural (ohne Fettbarriere)								
Cobb 60	ISO 535	g/m ²		ca. 20								
Cobb 1800	ISO 535	g/m ²		ca. 45	ca. 50	ca. 55	ca. 65	ca. 75	ca. 80	ca. 85	ca. 90	ca. 95
Porosität Porosity	ISO 5636-3	ml/min	0,74 kPa 5 cm ²	ca. 450	ca. 400	ca. 350	ca. 300	ca. 250	ca. 250	ca. 200	ca. 200	ca. 200
Rauigkeit Roughness	ISO 2494	ml/min	0,74 kPa	ca. 250	ca. 300	ca. 350	ca. 400	ca. 500	ca. 600	ca. 650	ca. 700	ca. 750
Steifigkeit Stiffness	ISO 2493	mN	Längs (MD) Quer (CD)	-	-	>20 >10	> 40 > 20	>65 >30	>90 >35	> 130 > 50	>145 >55	> 175 > 75



- Verpackungspapiere mit integrierter Fettbarriere